

First Hit☐ **Generate Collection**

L21: Entry 1 of 1

File: DWPI

Jun 3, 1988

DERWENT-ACC-NO: 1988-193904

DERWENT-WEEK: 199705

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Conductive paste compsn. - contains copper powder, glass powder, organic binder, and e.g. iron (II) oxide and silicon carbide, etc.

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

ASAHI GLASS CO LTD

ASAG

PRIORITY-DATA: 1986JP-0275301 (November 20, 1986)

Search Selected**Search ALL****Clear**

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<input type="checkbox"/> JP 63131405 A	June 3, 1988		005	
<input type="checkbox"/> JP 2568075 B2	December 25, 1996		006	H01B001/16

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
JP 63131405A	November 20, 1986	1986JP-0275301	
JP 2568075B2	November 20, 1986	1986JP-0275301	
JP 2568075B2		JP 63131405	Previous Publ.

INT-CL (IPC): C03C 3/07; C03C 8/18; H01B 1/16; H05K 1/09

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63131405A

BASIC-ABSTRACT:

Compsn. comprises, by wt., 80-92% Cu powder, 0.5-8% glass powder, 0.01-4.5% lower oxide of multi valency metals, 0-1% non-oxide of inorganic matter, and 5-20% organic binder.

Pref. the lower oxide is at least one of FeO, MnO, V2O3, Cr2O3, CeO2, Sb2O3, As2O3, NiO, SnO, and Cu2O, and the nonoxide is Cr, W, ZrB2 or SiC. The glass powder comprises by wt., 45-65% PbO, 20-40% SiO2, 0.1-5% Al2O3, 0-6% B2O3, 0-3% R2O (R = at least one of Li, Na, and K), 0-10% ZnO, and 0-5% TiO2+SnO2.

USE - The compsn. is Cu conductor paste, and is used for screen printing on ceramic (alumina) boards, to form thick Cu film conductor, following by drying and burning. The Cu conductor paste has excellent characteristics at initial period, and life reliability, partic., good wettability to solder, and bonding strength.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: CONDUCTING PASTE COMPOSITION CONTAIN COPPER POWDER GLASS POWDER
ORGANIC BIND IRON OXIDE SILICON CARBIDE

DERWENT-CLASS: L03 V04 X12

CPI-CODES: L03-A01A3; L03-H04E4;

EPI-CODES: V04-R02; X12-D01A;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1247U; 1508U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1988-086626

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1988-148193

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-131405

⑤ Int. Cl.⁴ 識別記号 庁内整理番号 ④ 公開 昭和63年(1988)6月3日
 H 01 B 1/16 8222-5E
 C 03 C 8/18 6674-4G
 H 05 K 1/09 A-6679-5F
 // C 03 C 3/07 6674-4G 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑬ 発明の名称 導体用組成物

⑭ 特 願 昭61-275301

⑮ 出 願 昭61(1986)11月20日

⑯ 発 明 者 千 葉 次 郎 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和町3343
 ⑯ 発 明 者 川 上 圭 一 神奈川県横浜市緑区荏田南1-20-4
 ⑯ 発 明 者 中 田 宏 志 千葉県船橋市東中山2-13-21
 ⑰ 出 願 人 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
 ⑱ 代 理 人 弁理士 梅村 繁郎 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

導体用組成物

2. 特許請求の範囲

(1) 重量%表示で本質的にCu粉末80~92、ガラス粉末 0.5~8、多原子価金属の低次酸化物 0.01~4.5、無機の非酸化物 0~1、及び有機バインダー 5~20からなる導体用組成物。

(2) 前記低次酸化物は、FeO、MnO、V₂O₃、Cr₂O₃、CeO₂、Sb₂O₃、As₂O₃、NiO、SnO、Cu₂Oから選ばれた少なくとも1者である特許請求の範囲第1項記載の組成物。

(3) 前記非酸化物はCr、W、ZrB₂、及びSiCから選ばれた少なくとも1者である特許請求の範囲第2項記載の組成物。

(4) 前記ガラス粉末は重量%表示で

PbO 45~85
 SiO₂ 20~40
 Al₂O₃ 0.1~5

B₂O₃ 0~8R₂O 0~3

(RはLi、Na、Kの少なくとも1者)

ZnO 0~10

TiO₂+SnO₂ 0~5

からなる特許請求の範囲第1項又は第3項記載の組成物。

(5) 前記低次酸化物及び前記低次酸化物は重量%表示で、

Cr₂O₃ 0.1~3V₂O₃ 0.005~0.3

W 0~0.18

からなる特許請求の範囲第1項又は第4項記載の組成物。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はアルミナ等セラミクス基板上へスクリーン印刷し、乾燥・焼成によりCu厚膜導体を基板上に形成するCu導体ペーストに関する。

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-131405

⑤ Int.Cl.⁴ 識別記号 庁内整理番号 ⑬ 公開 昭和63年(1988)6月3日
 H 01 B 1/16 8222-5E
 C 03 C 8/18 6674-4G
 H 05 K 1/09 A-6679-5F
 // C 03 C 3/07 6674-4G 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 導体用組成物

⑯ 特 願 昭61-275301

⑰ 出 願 昭61(1986)11月20日

⑱ 発 明 者 千 葉 次 郎 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和田3343
 ⑱ 発 明 者 川 上 圭 一 神奈川県横浜市緑区荏田南1-20-4
 ⑱ 発 明 者 中 田 宏 志 千葉県船橋市東中山2-13-21
 ⑲ 出 願 人 旭硝子株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号
 ⑲ 代 理 人 弁理士 梅村 繁郎 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

導体用組成物

2. 特許請求の範囲

(1) 重量%表示で本質的にCu粉末80~92、ガラス粉末 0.5~8、多原子価金属の低次酸化物 0.01~4.5、無機の非酸化物 0~1、及び有機バインダー 5~20からなる導体用組成物。

(2) 前記低次酸化物は、FeO、MnO、V₂O₅、Cr₂O₃、CeO₂、Sb₂O₃、As₂O₃、NiO、SnO、Cu₂Oから選ばれた少なくとも1者である特許請求の範囲第1項記載の組成物。

(3) 前記非酸化物はCr、W、ZrB₂、及びSiCから選ばれた少なくとも1者である特許請求の範囲第2項記載の組成物。

(4) 前記ガラス粉末は重量%表示で

PbO 45~85
 SiO₂ 20~40
 Al₂O₃ 0.1~5

B₂O₃ 0~8R₂O 0~3

(RはLi、Na、Kの少なくとも1者)

ZnO 0~10

TiO₂+SnO₂ 0~5

からなる特許請求の範囲第1項又は第3項記載の組成物。

(5) 前記低次酸化物及び前記低次酸化物は重量%表示で、

Cr₂O₃ 0.1~3V₂O₅ 0.005~0.3

W 0~0.18

からなる特許請求の範囲第1項又は第4項記載の組成物。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はアルミナ等セラミクス基板上へスクリーン印刷し、乾燥・焼成によりCu厚膜導体を基板上に形成するCu導体ペーストに関する。

〔従来の技術〕

Cu導体は、酸化防止上通常 1~10ppm の酸素を含有する N_2 雰囲気中で焼成され、ハンダ濡れ性、基板との接着性およびシート抵抗の安定性さらに高信頼性が要求される。従来の市販品はこれら特性において、ハンダ濡れ性が再焼成することによって低下したり、また接着強度がAg-Pd導体に比し低かったり必ずしも全ての特性を満足できる物がなかった。

〔発明の解決しようとする問題点〕

前記のとおり、従来のCuペーストの不都合は初期特性における接着強度特性が低いこと、あるいはRe-fire(N_2 中、300℃、10分焼成)により接着強度の低下、ハンダ濡れ性の低下さらに信頼性(例えば 150℃、200 時間の高温放置)テストにおける特性低下等があった。

本発明は前記従来のペーストが有していた問題を解決し、基板との接着強度が高く再焼成による接着強度の低下、ハンダ濡れ性の低下等の極めて少ない導体ペースト組成物を提供するこ

平均粒径は $1\mu m$ より小さいとスクリーン印刷に適するペースト特性とするための有機バインダーを多く必要とし好ましくなく、一方 $4\mu m$ を越えると導体の緻密性が低下しシート抵抗値が高くなるので好ましくなく、望ましくは $1\sim 4\mu m$ である。

ガラス粉末は焼成によりCu粉末を基板に接着するバインダーであり、0.5重量%より少ないと接着強度が低く、8重量%より多いとシート抵抗値が高くなると共にハンダ濡れ性が低下するので好ましくなく、より望ましい範囲は83~88%である。

ガラス粉末の粒径は大き過ぎても小さ過ぎてもシート抵抗値が高くなると共にハンダ濡れ性が低下するので好ましくなく、平均粒径で $2\sim 4\mu m$ の範囲が望ましい。

ガラス粉末としては、軟化温度が低くなり過ぎると導体のハンダ濡れ性が低下し、軟化温度が高くなり過ぎると流動性が低下しシート抵抗値が高くなると共に接着強度が低下するので好

とを目的とする。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明は、重量%表示で本質的にCu粉末80~92、ガラス粉末0.5~8、多原子価金属の低次酸化物0.01~4.5、無機非酸化物0~1、及び有機バインダー5~20からなる導体用組成物を提供するものである。

本発明におけるCu粉末は導体を構成する主成分であり、Cu粉末が80重量%より少ないとCu厚膜導体のシート抵抗が高くなり好ましくない。一方92重量%より多くすることはペースト中の有機バインダーが少なくなりすぎスクリーン印刷の際印刷性が低下し好ましくない。85~90重量%の範囲が特に望ましい。Cu粉末は基本的に球状の方が有機バインダー量を低減でき且つそれ故Cu濃度を高くでき、シート抵抗を低く抑えることができるので好ましい。かゝる形状としては、同一粉末における最小径 r と最大径 R との比 R/r が1.5以下であれば球状粉末と実質的に同一の効果が期待される。なお、Cu粉末の

好ましくはDTA特性より求めた軟化点が500~650℃の範囲が好ましい。

更に、上記特性を有し熱膨張係数が $80\times 10^{-7}/^{\circ}C$ (25~400℃の平均値)以下であるものが特に好ましい。その理由は熱膨張係数が上記値より大きくなり過ぎると、アルミナ等セラミクス基板のそれよりも高くなり、接着強度が低下するので好ましくないからである。

かゝる特性を有するガラスとしては次の組成のものが望ましい。即ち重量%表示で PbO 45~85、 SiO_2 20~40、 Al_2O_3 0.1~5、 B_2O_3 0~8、 R_2O (R はLi、K、Naの1者) 0~3、 ZnO 0~10、 TiO_2+SnO_2 0~5 からなる。

PbO : 45%より少ないとガラス軟化点が高くなり過ぎ、接着強度特性が低下する。一方85%より多いと低軟化点になり過ぎるとともに熱膨張係数が大きくなり過ぎ基板のそれと整合しなくなるので好ましくない。望ましくは47~83である。

SiO_2 : 20%より少ないと熱膨張係数が大きくな

り過ぎ接着強度が低下する。一方40%より多いと軟化点が高くなり過ぎ接着強度特性が低下する。望ましくは22~38%である。

AlO_2 : 0.1%より少ないとガラス溶解成形工程で失透する恐れがあり好ましくない。一方5%より多いとガラス軟化点が高くなり過ぎ好ましくない。望ましくは0.5~4.5%である。

B_2O_3 : フラックス成分として使用しても良いが、6%を越えると熱膨張が大きくなり過ぎ好ましくない。

R_2O ($R=Li, Na, K$ の一方) : フラックス成分として用いる他、ガラスの耐酸性向上化の狙いで用いる。但し3%より多いと熱膨張係数が大きくなり過ぎるので好ましくない。

ZnO : フラックス成分として用いる他、ガラスの化学的安定化のために用いることができる。但し、10%より多いとガラス焼

成物の含有量が1%を越えると基板との接着強度が著しく低下するので好ましくない。かゝる非酸化物として特に効果の優れているものはCr, W, ZrB_2 , SiCであり、これらが単独で使用され又は二者以上が併用される。

以上の内で特に望ましい多原子価の低次酸化物及び非酸化物の組合せは次の通りである。

Cr_2O_3	0.1~3
V_2O_5	0.005~0.3
W	0~0.18

かゝる酸化物、非酸化物の粒径は平均で0.5~4 μm のものが好ましい。

有機バインダーは印刷された導体を焼成されるまで基板に接着保持しておくためのものでその含有量が5%より少ないとその保持力が低下し、20%を越えると銅含有量が低下し印刷焼成後の膜厚が薄くなりシート抵抗が増加するので好ましくない。

かゝる有機バインダーとしては特に限定されず、エチルセルローズを α -テルピネオール等

成過程において結晶化し易くなり流動性が損なわれることより接着強度が低下するので好ましくない。

TaO_2+SnO_2 : ガラスの化学的安定性の向上を目的に5%以内であれば差し支えない。但し5%より多いとガラスの軟化点が高くなり過ぎ好ましくない。

多原子価の低次酸化物は焼成の際Cu粉末の表面が酸化するのを防ぐ効果があり、かゝる酸化物が、0.01%より少ないとその効果が充分に得られず好ましくない。一方その含有量が4.5%を越えるとシート抵抗の増加あるいは基板との接着強度の低下が起こるので好ましくない。

かゝる酸化物としては、入手及び取扱が比較的容易であることからFeO, MnO, V_2O_5 , Cr_2O_3 , CeO_2 , Sb_2O_3 , As_2O_3 , NiO, SnO, Cu_2O を単独で使用し又は2者以上を併用するのが好ましい。

無機の非酸化物は必須ではないが添加することにより前記酸化物と同様Cu粉末の表面が酸化するのを防ぐ効果がある。しかしがらゝる非

の溶剤に溶かしたものが使用される。

本発明による組成物は上記成分の総量が94重量%以上であればよく、残部6%については、例えば Bi_2O_3 , CuO等を添加し接着力を向上することができる。

[作用]

多原子価金属の低次酸化物の効果および非酸化物の効果は特にハンダ濡れ性に認められる。この作用の概念としては、これら成分が無い場合にはハンダ濡れ性が著しく悪いことから、Cu粉末の表面の酸化が起こる前にあるいは一部酸化し Cu_2O ないしCuOになったとしてもこれら成分が雰囲気中の酸素あるいはCu表面の酸素を奪うことによってCu表面の酸化を防止すると考えられる。

[実施例]

Cu粉末、ガラス粉末多原子価金属低次酸化物、無機の非酸化物及び有機バインダーを秤量し、混練する。

使用したガラス粉末の組成は重量%表示で

PbO 80, SiO₂ 33, Al₂O₃ 2, B₂O₃ 4, K₂O 0.5, Na₂O 0.5であった。

有機バインダーは一般的に知られているエチルセルローズを溶剤としてテルピネオールあるいはトリメチルペンタジオールモノイソブチレートを用いて溶かしたビヒクルを用いた。通常均一分散化のために3本ローラにより2~5回通す。ペースト粘度はスクリーン印刷に適する15~20Fcps(25℃, 10rpm 回転粘度型)とした。得られた銅ペーストは200メッシュ~325メッシュのスクリーン版にて86%アルミナ基板上に印刷し、120℃、15分の乾燥の後4~8ppmのO₂濃度のN₂雰囲気中にて、900℃10分の焼成を行なった。焼成後の厚膜Cu導体の良否の判定は次の内容で行なった。

I. 初期特性

a) 表面外観

○: 全面銅色光沢

△: 部分的に酸化変色有り

×: 全面酸化変色

b) シート抵抗: YGP製L.C.Rメータ

による実測値(mΩ/□)

c) ハング濡れ: 80Pb/40Sn ハング、240±

5℃、5secディップフラックス

タムラ化研SA-100

d) 接着強度: 0.8φ軟銅線を導体にハン

グ付しその銅線を垂直折り

曲げ後引張り試験

III. 信頼性テスト

a) Refire特性(900℃、10分 N₂中 3回焼成)

b) 150℃、200H高温放置

c) 冷熱試験

d) PCT試験

これらの組成物及びその測定結果を表1に示す。同表には比較例も併記した。同表より明らかのように本発明による組成物はハング濡れ性、導体との接着強度、表面外観に優れる。

表 - 1

組成 特性		No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
組成・構成 (wt%)	Cu粉		88	85	82	85	85	84	84	87	83
	ガラス粉末		1	2.5	2	2	3	5	0.5	3	4
	酸化物、非酸化物		Cu ₂ O:2.8 V ₂ O ₅ :0.1	FeO:1.0 V ₂ O ₅ :0.5	Cr:0.5 Cu ₂ O:2.5	V ₂ O ₅ :0.1 Bi ₂ O ₃ :2.9	CeO ₂ :1 NiO:1	SnO:0.05 MnO:0.05	Cu ₂ O:2.5 Bi ₂ O ₃ :1.5	ZrO ₂ :0.1 SrO:0.01	SiC:0.01 V ₂ O ₅ :0.101
	ビークル		8	11	14	10	10	11	12	10	13
初期特性	表面外観		○	○	○	○	○	○	△	○	○
	シート抵抗 (mΩ/□)		2.0	2.1	2.2	2.2	2.1	2.3	2.2	2.1	2.2
	ハング濡れ (%)		100	90	90	100	90	90	90	100	100
	接着強度 Kg/2mm□		2.9	3.0	3.1	3.0	2.8	2.9	2.5	3.1	2.9
再焼成後特性	表面外観		○	○	○	○	○	△	△	○	○
	シート抵抗 (mΩ/□)		2.2	2.2	2.4	2.3	2.4	2.8	2.5	2.2	2.
	ハング濡れ (%)		90	80	80	80	90	80	70	80	90
	接着強度 Kg/2mm□		2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.4	2.4	2.9	2.7
高温放置後 接着強度 Kg/2mm□			2.8	2.8	2.8	2.5	2.5	2.4	2.3	2.7	2.8
冷熱サイクル後 接着強度 Kg/2mm□			2.3	2.5	2.8	2.2	2.2	2.2	2.1	2.5	2.3
PCT後 接着強度 Kg/2mm□			2.1	2.1	2.2	2.0	2.1	2.0	2.0	2.2	2.1

表-1(続き)

組成 特性		No.	10	11	12	13	14	15	比較例 1	比較例 2
組成・構成 (wt%)	Cu粉		85	85	85	85	85	85	82	90
	ガラス粉末		1	3	3	4	4	3	0.1	10
	酸化物、非酸化物		Cr ₂ O ₃ :0.1 V ₂ O ₅ :0.01 W :0.01 Cu ₂ O :0.5	Cr ₂ O ₃ :0.3 V ₂ O ₅ :0.01 W :0.005 CuO :0.5	Cr ₂ O ₃ :0.5 V ₂ O ₅ :0.005 W :0.015 Bi ₂ O ₃ :1 CuO :1	Cr ₂ O ₃ :1 V ₂ O ₅ :0.03 W :0.01 Bi ₂ O ₃ :1 Cu ₂ O :1	Cr ₂ O ₃ :3 V ₂ O ₅ :0.05 W :1 Bi ₂ O ₃ :3	Cr ₂ O ₃ :2 V ₂ O ₅ :0.1 Bi ₂ O ₃ :0.5 Cu ₂ O :0.05	Cu ₂ O:0.01 FeO :0.1	— —
	ビークル		8	11	14	10	10	11	12	10
初期特性	表面外観		○	○	○	○	○	○	△	×
	シート抵抗 (m/Ω□)		1.8	1.9	1.9	1.7	2.0	1.7	2.4	2.7
	ハンダ濡れ (%)		100	100	100	100	100	100	60	0
	接着強度 Kg/2mm□		2.8	3.0	3.5	3.0	3.5	3.2	<0.5	—
再焼成後特性	表面外観		○	○	○	○	○	△	×	×
	シート抵抗 (m/Ω□)		2.2	2.2	2.4	2.3	2.4	2.8	3.2	3.9
	ハンダ濡れ (%)		90	80	80	80	80	60	0	0
	接着強度 Kg/2mm□		2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.4	—	—
高温放置後 接着強度 Kg/2mm□			2.3	2.2	2.4	2.8	2.7	2.3	2.4	2.5
冷熱サイクル後 接着強度 Kg/2mm□			2.1	2.2	2.5	2.3	2.1	2.2	2.1	2.2
PCT後 接着強度 Kg/2mm□			2.3	2.1	2.5	2.1	2.1	2.0	1.9	2.0

[発明の効果]

本発明による銅導体ペーストは初期特性とともに寿命信頼性に優れる。特に、ハンダ濡れ、接着強度特性は従来品に比し高性能であることが認められる。

代理人 梶村 繁 名

